

## B 8103

Barva Color/Farbe			
Tkanina Fabric/Gewebe		100% PES 1100 dtex	
Vazba Weave/Bindung		1/1	
Celková hmotnost Weight/Gewicht		650 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 method 5A
Složení Composition Zusammensetzung	Tkanina Fabric/Gewebe	180 g/m <sup>2</sup>	DIN EN ISO 2286-2 BS 3424 method 5B
	Nános Coating/Beschichtung	470 g/m <sup>2</sup>	
Lakování Lacquering/Lackierung		2/2	
Pevnost v tahu Breaking strength Hochzugkraft	Osnova Warp/Kette	2500 N/5cm	DIN 53 354 BS 3424 method 6A
	Útek Weft/Schuss	2300 N/5cm	
Pevnost v nástřihu Tear strength Weiterreissfestigkeit	Osnova Warp/Kette	270 N	DIN 53 356 BS 3424 method 7A
	Útek Weft/Schuss	270 N	
Soudržnost nánosů Adhesion/Haftung		90 N/5cm	DIN 53 357 BS 3424 method 9B
Teplotní odolnost Temperature resistance Temperaturbeständigkeit		-30 °C/ +70 °C	DIN EN ISO 1876-2 BS 3424 method 10
Světlostálost (kromě bílé) Light Fastness (except white) Lichtechtheit (ausser Weiss)		7-8	DIN EN ISO 877 BS 3424 method 15
Vodonepropustnost Waterproofness/Wasserdichtheit		> 200 cm	DIN EN ISO 811
Nehořlavost Flammability/Flammparkeit		B1 M2	DIN 4102

Všechny technické parametry jsou uvedeny s tolerancí 5%.

All our technical characteristics are indicated with a 5% tolerance.

Alle technischen Daten sind mit einer Toleranz von 5% angegeben.